

Lessive AURO pour bois de feuillus n° 402

Description/Utilisation

Lessive prête à l'emploi, légèrement pigmentée pour la préparation et l'éclaircissement de bois massif de feuillus, neuf et poncé, avant un traitement avec la finition pour bois AURO n° 403 ou la finition blanche pour bois AURO n° 404. Utilisable uniquement à l'intérieur. Ne convient pas pour le traitement de bois de résineux.

Composition

Eau, alcool, acide citrique, citrate, cellulose méthylique, huile d'orange et de romarin, dioxyde de titane, xanthane.

Nuance

Blanc; transparent-blanc en séchant. Des modifications de couleur peuvent survenir à cause de l'acidité du produit et peuvent même varier dans une même espèce de bois. Elles sont à corriger par essais préliminaires.

Utilisation

Etendre au pinceau, à la spatule ou au rouleau en mousse. N'utiliser que des outils résistants à l'acidité.

Temps de séchage dans des conditions normales

Recouvrable avec la finition pour bois AURO n° 403 ou 404 après environ 4 à 16 heures, en tenant compte de l'aération, de l'humidité élevée, de la baisse de température, de la mauvaise aération ou si la quantité de produit utilisé est plus élevée.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Densité | environ 1,02 g/ml |
| Viscosité | 14 secondes (DIN 4 mm) à 20° C. |
| Dilution | prêt à l'emploi; diluable à l'eau. |
| Quantités nécessaires | environ 0,1 - 0,15 l/m ² dépendant de la porosité du support. Calculer la quantité au cas par cas. |
| Nettoyage | Rincer immédiatement le pistolet à l'eau. Nettoyer les outils à l'eau avant de les sécher. |
| Conservation | Au frais, hors gel et au sec. Fermer hermétiquement les récipients entamés. Conservation en récipients d'origine fermés, environ 2 ans. |
| Matériau d'emballage | Polyéthylène. Mettre les récipients vides dans les parcs à conteneurs. |
| Elimination des restes de produit | Laisser se dessécher et mettre aux ordures ménagères. Malgré l'état biodégradable, ne pas mettre à l'égout. |
| Catégorie de danger | Néant. Voir tout de même „Indications et conseils de sécurité“. |

Indications et conseils de sécurité

- Température minimale d'utilisation: 12° C.
- Le produit a une réaction acide, analogue au vinaigre ou au jus de citron.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Recommandations sur la technique d'utilisation

Lessive AURO pour bois de feuillus n° 402

1. SUPPORT

1.1 Supports adéquats

- Bois massif de feuillus, neuf, non jauni ou poncé jusqu'à ne plus être jauni. En intérieur.
- Ne convient pas pour bois de résineux.
- Ne convient qu'au bois du bout du tronc. Risque de gonflement important.
- Ne pas utiliser au-dessus de sa tête.

1.2 Conditions préalables

- Le support doit être ferme, sec, absorbant, propre, exempt de graisse et sans composants persistants qui risquent de réapparaître.

2. APPLICATION SUR SUPPORTS NON TRAITES

2.1 Préparation du support

- Arrondir les arêtes, nettoyer le support, polir (granulation 120 ou plus fin).
- Enlever soigneusement la poussière de ponçage, p.ex. aspirer.
- Laver les bois riches en résine avec le diluant à l'alcool végétal n° 219.

2.2 Traitement de base

- Couvrir les parties qui ne sont pas à traiter.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
- Remuer parfaitement la lessive AURO pour bois de feuillus et appliquer jusqu'à saturation, dans le sens des fibres du bois, avec des outils résistant aux acides. Ne pas verser sur le support.
- Enlever ou essuyer les éventuels excédents non absorbés.
- Continuer à bien remuer pendant l'utilisation.
- Laisser sécher en profondeur, veiller à l'aération.
- Ne marcher sur les planchers traités qu'après séchage complet.

2.3 Traitement final

- Pour améliorer la qualité du travail, un ponçage intermédiaire est recommandé (granulation 180-220). Porter un masque anti-poussière. Aspirer soigneusement la poussière du ponçage.
- Traiter avec la solution alcaline de finition AURO n° 403 ou la solution alcaline blanche de finition n° 404, se reporter à la fiche technique correspondante.
- N'utiliser que les solutions pour bois pré-citées. Des solutions pour bois inadéquates peuvent amener des altérations de couleur.

3. APPLICATION DANS UN BUT DE RENOVATION

3.1 Préparation du support

- Eventuellement enlever les anciennes couches de peinture. Poncer les surfaces usées ou détériorées jusqu'à obtenir un bois intact, non jauni et absorbant.
- Nettoyer et polir puis dépoussiérer la surface.

3.2 Traitement de base: voir point 2.2

3.3 Traitement final: voir point 2.3

Note: Les indications contenues dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et de mises au point. Elles servent à l'information et au conseil mais ne dispensent cependant pas l'utilisateur de vérifier par lui-même la qualification du produit pour l'usage qu'il envisage d'en faire. Il ne résulte donc aucun engagement formel du fait des indications pré-citées. Cette fiche technique perd sa valeur dès la parution d'une nouvelle édition.
Parution: 18.05.99 le édition

AURO