

Enduit de ragréage FERMACELL

Description du produit

L'Enduit de ragréage autolissant FERMACELL amélioré avec de la résine synthétique sur base alpha semi-hydrate est utilisé pour des hauteurs de ragréage de 0 à 20 mm, avant ou après la pose des Plaques de sol FERMACELL.

Domaines d'application

L'enduit de ragréage peut être appliqué à l'intérieur sur un support composé de béton, d'anhydride ou de panneaux dérivés du bois.

Avantages

- Auto nivelant
- Peut-être doté d'un revêtement au bout de 24h
- Rendement élevé – 1 sac = 15 m²
- Haute résistance
- Convient au chauffage au sol

Caractéristiques techniques

Proportion du mélange	6,5 litres d'eau pour 25 kg d'enduit
Consommation par m ²	1,4 kg/mm d'épaisseur
Temps de mélange	1 minute minimum
Temps d'application	30 minutes après ajout de l'eau
Résistance à la pression	26 N / mm ²
Résistance à la traction	6,5 N / mm ²
Température d'application	> 5 °C
Stockage	6 mois au sec et à l'abri du gel



Application

- 1- Commencer par reboucher les moyens de fixations ainsi que toute les imperfections et dommages éventuels.
- 2- Renforcer les supports lézardés et éliminer les couches de peintures écaillées, la poussière et les agents de séparation.
- 3- Sur les Plaques de sol FERMACELL, le ragréage peut être appliqué sans primaire lorsque la couche ne dépasse pas 10 mm d'épaisseur. **Tout autre support doit être pourvu d'un primaire.**
- 4- Nous recommandons l'utilisation de bandes de rive pour éviter une liaison rigide entre les éléments de construction adjacents.
- 5- Mélanger un sac de 25 kg d'Enduit de ragréage FERMACELL dans 6,5 litres d'eau froide et mixer énergiquement de façon à avoir un mélange homogène.
- 6- La pose doit se faire dans les 30 minutes.
- 7- L'enduit de ragréage se pose en une seule étape de travail dans l'épaisseur de couche requise, puis se nivèle à l'aide d'une lisseuse et d'un rouleau d'ébulleur pour supprimer les bulles éventuelles apparaissant en surface.

Attention – Stopper l'application de l'Enduit de ragréage FERMACELL lorsqu'il commence à durcir ; Ne pas appliquer l'enduit lorsque les températures du support et de la pièce sont inférieures à 5°C.

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	78009
EAN	40 0 7548 00595 1
Quantité unitaire	Sac de 25 kg
Quantité / palette	40 sacs

FERMACELL BV
 Postbus 398
 6600 AJ Wijchen
 Tel.: +31(0)24 6495111
 Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België
 Postbus 54, 8790 Waregem
 Vlaanderen en Brussel:
 Tel.: +32(0)475 708437
 Fax: +31(0)56 729281
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Belgique
 BP 54, 8790 Waregem
 Wallonie et Luxembourg :
 Tel. : +32(0)473 852977
 Fax : +31(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Sous réserve de modifications techniques. Version : 01/2012.
 Seule la version à jour est valable.
 Prenez contact avec Fermacell BV pour toutes informations ne figurant pas dans le présent document.